

L1 ANSWER 1 OF 1 WPINDEX COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1982-90669E [43] WPINDEX

TI Neutralisable, water-soluble phenoplast-modified binder prodn. - by
reacting opt. drying oil-modified polyester, mono-or polyvalent phenol and
aldehyde.

DC A21 A23 A82 G02

IN LACKNER, H

PA (VIAN) VIANOVA KUNSTHARZ AG

CYC 5

PI EP 62786 A 19821020 (198243)* DE 13p

R: DE FR GB IT

AT 8102897 A 19830315 (198315)

EP 62786 B 19840718 (198429) DE

R: DE FR GB IT

DE 3260393 G 19840823 (198435)

ADT EP 62786 A EP 1982-102348 19820322

PRAI AT 1981-1513 19810401; AT 1981-2897 19810630

REP FR 2328750

IC C08G008-28; C08G063-76; C09D003-66

AB EP 62786 A UPAB: 19930915

Phenoplast-modified polyester resin binders are prepd. by reacting (A) an
opt. drying oil-modified polyester resin, having average mol. wt. over
1500 and 0.3-3 (0.8-2) OH- and 0.3-3 (0.8-2) COOH equivs./1000 g polyester
resin, with (B) a mono- or polyvalent phenol and/or alkyl- and/or
aryl-phenol and (C) 0.5-3 mol aldehyde/ mol phenolic OH gps., at 60-160
(100-130) deg.C. The reaction is continued until a sample, reacted with an
NEt₃ or NH₃ quantity such that its aq. soln. has pH 7-9, is completely
dilutable with water.

The opt. pigmented binders are used in thermosetting, opt.
water-diluted lacquer compsns., partic. for packaging materials or food
cans. Stoved films resist aggressive media and sterilisation. No washing
water is needed, whereby water-pollution is avoided.

FS CPI

FA AB

MC CPI: A05-C01A; A05-E08; A12-B01H; A12-B01J; A12-B04C; A12-P06B; G02-A02E;
G02-A02F; G02-A05; G02-A05E

4
number
1506




Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 062 786
A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG



(21) Anmeldenummer: 82102348.8

(51) Int. Cl.³: C 09 D 3/66

(22) Anmeldetag: 22.03.82

(30) Priorität: 01.04.81 AT 1513/81
30.06.81 AT 2897/81

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.10.82 Patentblatt 82/42

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(71) Anmelder: Vianova Kunstharz Aktiengesellschaft
A-8402 Werndorf(AT)

(72) Erfinder: Lackner, Heinrich, Dipl.-Ing.
Engerthgasse 3
A-8045 Graz(AT)

(74) Vertreter: Pitter, Robert, Dr. et al.
Postfach 191 Leechgasse 21
A-8011 Graz(AT)

(54) Verfahren zur Herstellung phenolharzmodifizierter Bindemittel.

(57) Die Erfindung betrifft phenolharzmodifizierte Bindemittel, welche aufgrund ihrer ausgeprägten Härtungstendenz beim Einbrennen Filme mit hervorragender Beständigkeit gegen aggressive Medien und guter Sterilisationsfestigkeit ergeben. Die Bindemittel werden durch gleichzeitige Umsetzung von gegebenenfalls mit trocknenden Ölen modifizierten Polyesterharzen mit Phenolen und/oder Phenolcarbonsäuren und Aldehyden bei 60 bis 160°C hergestellt. Das beanspruchte Verfahren zeichnet sich durch den Wegfall der sonst bei der Herstellung von Phenol-Formaldehyd-Kondensaten anfallenden Waschwässer und damit durch seine Umweltfreundlichkeit aus.

EP 0 062 786 A1

1 Verfahren zur Herstellung phenolharzmodifizierter
Bindemittel

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung phenolharzmodifizierter Bindemittel, welches sich durch seine Umweltfreundlichkeit gegenüber den bisher angewandten Methoden auszeichnet.

Es ist seit langem bekannt, daß durch Kondensation mit wärmereaktiven Phenolharzen vom Resoltyp das Eigenschaftsbild von Bindemitteln auf der Basis von ölfreien oder ölmodifizierten Polyesterharzen wesentlich verbessert werden kann. Dies gilt sowohl für lufttrocknende, wie auch für ofentrocknende Bindemittel.

Für die Herstellung solcher phenolharzmodifizierter Polyesterharze sind in der Literatur zahlreiche Ausführungsformen unter Verwendung von Resolen bzw. Novolaken aus den verschiedensten phenolischen Verbindungen vorgeschlagen worden.

So können einerseits die für den Aufbau des Polyesterharzes verwendeten ungesättigten Fettsäuren oder deren Triglyceride mit den Resolen kondensiert werden, andererseits auch die ungesättigte Fettsäurereste aufweisenden Polyester nachträglich mit den Resolen umgesetzt werden. Bei ölfreien Polyestern erfolgt, wie z. B. in der AT-PS 340 140 oder der DE-PS 19 20 180 beschrieben, die Kondensation über die vorhandenen freien Hydroxylgruppen. In der DE-PS 17 45 546 wird die Umsetzung von Resolen mit Epoxidgruppen tragenden Harzen beschrieben.

Bei allen diesen Verfahren erfolgt die Herstellung des Resols in einer eigenen Reaktionsstufe, was nicht nur eine eigene Produktionseinheit, sondern auch, bedingt durch die Umweltschutzgesetzgebung, aufwendige Maßnahmen, die Beseitigung der in beträchtlichen Mengen anfallenden Abwässer notwendig

1 macht. Durch ihren Gehalt an niedermolekularen Phenol-Alde-
hyd-Kondensaten, organischen Lösungsmitteln und vor allem
an anorganischen Salzen stellen diese Nebenprodukte der
Resol-Herstellung für jedes diesen Kunstharztyp herstellen-
5 de Unternehmen ein Problem dar.

In der US-PS 3,679,617 werden ungesättigte Öle in Gegenwart
von Montmorillonit und Phosphorsäure mit Phenolen umgesetzt
und das so modifizierte Öl mit Formaldehyd in Gegenwart von
10 Aminen reagiert.

Gemäß AT-PS 304 723 werden ungesättigte Öle in Gegenwart
von Oxalsäure mit Kohlenwasserstoff-substituierten Phenolen
und Formaldehyd umgesetzt und anschließend mit einer mono-
15 olefinischen Dicarbonsäure reagiert. Auf diese Weise werden
Bindemittel erhalten, welche nach Neutralisation mit Ba-
sen wasserlöslich und besonders für das Elektrotauchlackier-
verfahren geeignet sind.

20 In beiden Fällen wird unzweifelhaft zunächst durch die
sauren Katalysatoren eine Konjugenierung eingeleitet.
Die Phenole werden an diese Gruppierungen adduziert und
reagieren in der Folge oder gleichzeitig mit dem Formal-
dehyd.

25

Es wurde nun gefunden, daß Phenole, insbesondere Alkyl-
phenole ohne Verwendung eines sauren Katalysators an Hydro-
xyl- und Carboxylgruppen tragende, ölfreie oder ölmodifizier-
te Polyesterharze unter gleichzeitiger Reaktion mit For-
30 maldehyd angelagert werden können.

Die vorliegende Erfindung betrifft demgemäß ein Verfahren
zur Herstellung von nach Neutralisation mit Basen wasser-
löslichen phenolharzmodifizierten Polyesterbindemitteln,
35 welches dadurch gekennzeichnet ist, daß man

- 1 (A) ein gegebenenfalls mit trocknenden Ölen modifiziertes Polyesterharz mit einem mittleren Molekulargewicht von über 1500 und 0,3 bis 3 Hydroxyläquivalenten und 0,3 bis 3 Carboxyläquivalenten pro 1000 g Polyesterharz mit
- 5 (B) einem ein- oder mehrwertigen Phenol und/oder Alkyl- und/oder Arylphenol und
- (C) 0,5 bis 3 Mol eines Aldehyds pro Mol eingesetzter phenolischer Hydroxylgruppen
- bei 60 bis 160°C mindestens bis zu einer bei einem pH-Wert
- 10 zwischen 7 und 9 erzielbaren einwandfreien Wasserlöslichkeit einer mit Triäthylamin oder Ammoniak versetzten Probe reagiert.

Die erfindungsgemäß hergestellten Produkte haben eine besonders ausgeprägte Härtungstendenz und zeigen bei Verwendung als Bindemittel für Einbrennlacke hervorragende Filmeigenschaften. Durch ihren hohen Vernetzungsgrad und das Fehlen von sauren Katalysatorbestandteilen zeigen die Produkte eine besonders gute Sterilisationsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Agentien. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich die erfindungsgemäß hergestellten phenolmodifizierten Polyesterharze besonders für die Formulierung von Emballagenlacken und Lacken für die Innenlackierung von Konservendosen.

25 Die als Komponente (A) eingesetzten Polyesterharze müssen zur Erzielung optimaler Eigenschaften ein mittleres Molekulargewicht von mindestens 1500 aufweisen sowie jeweils 0,3 bis 3, vorzugsweise 0,8 bis 2 Hydroxyl- und Carboxyläquivalente pro 1000 g Polyester enthalten. Je nach Einsatzzweck können die Polyester ölfrei oder mit trocknenden oder nichttrocknenden Ölfettsäuren modifiziert sein. Die für die Herstellung dieser Polyester verwendbaren Rohstoffe, sowie die Methoden zu ihrer Herstellung sind dem Fachmann

35 bekannt.

- 1 Als Komponente (B) werden ein- oder mehrwertige Phenole, insbesondere deren Alkyl- und Arylderivate sowie Mischungen dieser Rohstoffe eingesetzt. Bevorzugte Phenole sind Monoalkylphenole, wie p-tert-Butylphenol, p-Cumylphenol, Nonylphenol oder Bisphenol A (1,1-Bis-4-hydroxyphenyl-propan).
- 5 Die Menge des zur Umsetzung gelangenden Phenols kann in weitem Rahmen variiert werden und hängt wesentlich von den angestrebten Filmeigenschaften ab. Die vorzugsweise eingesetzten Mengen an dieser Komponente (B) liegen, bezogen auf
- 10 das eingesetzte Polyesterharz, zwischen 0,5 und 50 Gew.-%, entsprechend einem Mengenverhältnis zwischen (A) und (B) von 100 : 0,5 und 100 : 50.

- Besonders günstige Ergebnisse bezüglich der Resistenzeigenschaften der eingebrannten Filme gegen aggressive Lösungsmittel, wie Ketone, aromatische Kohlenwasserstoffe oder Ester werden bei teilweisem oder vollständigem Ersatz der genannten Phenole durch Phenolcarbonsäuren erzielt. Durch die damit erreichte verbesserte Löslichkeit der neutralisierten
- 15 Harze in Wasser kann der für die Resistenzeigenschaften verantwortliche Phenolanteil noch wesentlich gesteigert werden. In diesem Fall können die Komponenten (A) und (B) in einem Gewichtsverhältnis von 100 : 50 bis 100 : 1000 eingesetzt werden, wobei ein gegebenenfalls vorhandener Anteil an ein-
- 20 oder mehrwertigen Phenolen und/oder Alkyl- und/oder Arylphenolen höchstens bei 50 Gew.-% der Komponente (B) liegt.

- Geeignete Phenolcarbonsäuren sind beispielsweise 4,4-bis-(4-hydroxyphenyl)-pentansäure, Glykolsäurederivate von Diphenolen, wie das 2-(4-hydroxyphenyl)-2-(carbäthoxyphenyl)-propan oder Salicylsäure. Voraussetzung für die Verwendbarkeit dieser Phenolcarbonsäuren ist die Möglichkeit der Reaktion mit Aldehyden unter Bildung von Aushärtenden Produkten. Gegebenenfalls können auch die Umsetzungsprodukte
- 30 der Phenolcarbonsäuren mit Aldehyden (Resolcarbonsäuren) ganz oder anteilig anstelle der Phenolcarbonsäuren in
- 35

- 1 äquivalenten Gewichtsmengen in Reaktion gebracht werden. In diesem Fall kann die Menge des eingesetzten Aldehyds entsprechend vermindert werden.
- 5 Als Aldehyde (Komponente C) können die in der Phenolharz-chemie üblichen Rohstoffe eingesetzt werden. Vorzugsweise gelangt Formaldehyd zur Verwendung. Die Menge des eingesetzten Aldehyds beträgt 0,5 bis 3 Mol pro Mol phenolischer Hydroxylgruppen im Ansatz.
- 10 Die Umsetzung der Komponenten kann bei 60 bis 160°C erfolgen. Vorzugsweise wird bei 100 bis 130°C gearbeitet. Die Reaktion wird mindestens so weit geführt, daß eine Probe, welche mit soviel Triäthylamin oder Ammoniak versetzt wird,
- 15 daß ihre wäßrige Lösung einen pH-Wert zwischen 7 und 9 aufweist, einwandfrei mit Wasser weiterverdünnbar ist. Die Umsetzung der Komponenten ist mit einer Viskositätssteigerung verbunden. Vorteilhafterweise wird die Kondensation bis nahe an den Gelierpunkt herangeführt, um ein Optimum der
- 20 Filmeigenschaften zu erreichen.
- Die Reaktionsprodukte werden in organischen Lösungsmitteln, wie aromatischen oder aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Glykoläthern, Alkoholen oder Ketonen gelöst und können auch
- 25 in dieser Lösung verarbeitet werden. Bei einer Verarbeitung in wäßriger Lösung werden sie zur besseren Verarbeitbarkeit in wassertoleranten Lösungsmitteln gelöst.
- In einer besonderen Ausführungsform kann zur Herstellung
- 30 wasserlöslicher Bindemittel die Reaktion der Komponenten auch nach vorhergehender partieller oder vollständiger Neutralisation der Carboxylgruppen der Reaktionspartner mit organischen Aminen, insbesondere tertiären oder sekundären Alkylaminen erfolgen. Die Produkte fallen dann unmittelbar
- 35 in ihrer wasserlöslichen Form an.

1 Die Applikation der Lacke auf Basis der erfindungsgemäß hergestellten Bindemittel kann durch Tauchen, Spritzen, Walzen oder Fluten erfolgen. Wäßrige Zusammensetzungen können auch im ETL-Verfahren aufgebracht werden. Für dieses Auftrags-
5 verfahren werden im Interesse guter Verträglichkeitseigenschaften und einer befriedigenden Badstabilität Produkte bevorzugt, deren Viskosität in 50%iger Lösung in Äthylenglykolmonobutyläther unter 150 Sekunden (DIN 53 211/20°C) liegt.

10

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung. Alle Mengen- und Prozentangaben beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf Gewichtseinheiten. Die Bestimmung der Viskosität erfolgt in allen Fällen nach DIN 53 211 bei
15 20°C.

Beispiel 1: 118 Tle Hexandiol-1,6 und 25 Tle Isophthalsäure werden bei 160°C unter azeotroper Entfernung des Reaktionswassers mittels Methylisobutylketon bis zu einer
20 Säurezahl von ca. 60 mg KOH/g verestert. Nach Abziehen des Lösungsmittels unter Vakuum werden 90 Tle Trimellithsäure zugegeben und eine Temperatur von 145°C etwa 2 Stunden gehalten, bis die Viskosität einer 50%igen Lösung in Äthylenglykolmonobutyläther 40 Sekunden erreicht hat. Nach Kühlen
25 auf 120°C werden 80 Tle p-tert.-Butylphenol und 38 Tle Paraformaldehyd (91 %) zugesetzt. Das zuerst inhomogene Gemisch wird im Laufe der Reaktion klar. Man hält eine Temperatur von 120°C bis die Viskosität einen Wert von 120 Sekunden erreicht hat. Dann wird mit Diäthylenglykoldimethyläther
30 auf einen Festkörpergehalt von 80 % verdünnt. Das Harz ist nach Zugabe von Triäthylamin bei einem pH-Wert von 9 unbeschränkt wasserlöslich.

Ein Klarlack wird durch Verdünnen des neutralisierten Harzes mit Wasser auf 50 Gew.-% hergestellt. Ein 15 Minuten
35 bei 200°C eingebrannter Film ist hochelastisch und sterilisationsfest und daher hervorragend zur Konservendosen-

1 lackierung geeignet.

Beispiel 2: 160 Tle dehydratisiertes Rizinusöl, 140 Tle
Leinöl, 50 Tle Kolofonium und 6 g Pentaerythrit werden unter
5 Verwendung von Toluol als Schleppmittel für das Reaktions-
wasser bei 250°C bis zu einer Säurezahl von weniger als
5 mg KOH/g verestert. Mit dem gebildeten Ester werden 100 Tle
Maleinsäureanhydrid möglichst vollständig verestert und an-
schließend bei 120°C 70 Tle Äthylenglykol, 70 Tle Trimethylol-
10 propan und 20 Tle Wasser zugesetzt und die Reaktionspartner
5 Stunden bei 150°C unter Rückfluß umgeestert.

Der Polyester wird bei 120°C mit 75 Tlen p-tert. Butylphenol,
15 Tlen Bisphenol und 45 Tlen Paraformaldehyd (91%ig) ver-
15 setzt und bei 110°C solange reagiert bis eine Probe nach
Neutralisation mit einer konzentrierten wäßrigen Ammoniak-
lösung unbeschränkt wasserlöslich ist. Die Temperatur des
Ansatzes wird dann auf 150°C gesteigert, bis die Viskosität
einer 50%igen Lösung in Monoäthylenglykolmonobutyläther auf
20 120 - 130 Sekunden gestiegen ist. Anschließend wird das
Harz mit Monoäthylenglykolmonobutyläther auf einen Fest-
körpergehalt von 80 % verdünnt und nach Kühlen auf unter
40°C mit einer konzentrierten wäßrigen Ammoniaklösung auf
einen pH-Wert (gemessen in der 30%igen wäßrigen Lösung)
25 von 7,5 eingestellt.

Das Harz ist unbeschränkt wasserlöslich und ergibt nach
Auftrag auf ein entfettetes Stahlblech und 30-minütigem
Einbrennen bei 160°C einen glänzenden Film mit ausgezeich-
30 neten mechanischen Eigenschaften und ausgezeichneter Re-
sistenz gegen chemische Angriffe.

Beispiel 3: 95 Tle Hexandiol-1,6, 27 Tle Trimethylolpropan
und 25 Tle Isophthalsäure werden bei 160°C bis zu einer
35 Säurezahl von 56 mg KOH/g verestert. Nach Zugabe von 88 Tlen
Trimellithsäureanhydrid wird die Veresterung bei 145 bis
150°C weitergeführt.

- 1 100 Tle dieses Polyesters werden bei 110°C mit 100 Tlen Paraformaldehyd (91 %), 25 Tlen p-tert. Butylphenol, 25 Tlen Bisphenol A und 100 Tlen 2-(4-hydroxyphenyl)-2-(carbäthoxyphenyl)-propan versetzt und bei 110°C bis 120°C solange kondensiert, bis eine Probe des Harzes nach Neutralisation mit Triäthylamin wasserverdünnbar geworden ist. Nach Verdünnen des Ansatzes auf einen Festkörpergehalt von 80 % und Neutralisation der Carboxylgruppen mit Triäthylamin wird der Ansatz weitere 6 Stunden bei 60°C gehalten, um die noch
10 freien Formaldehydreste weitgehend zu binden.

Nach Verdünnen der Harzlösung mit Wasser auf 35 % erhält man einen lagerstabilen Klarlack, welcher auf entfettetes Stahlblech aufgebracht wird. Nach dem Aushärten (15 Min. 200°C)
15 zeigt der Film eine ungewöhnliche Resistenz gegen Lösungsmittel:

Nach Wochen:		1	2	4	8	16
20	Aceton	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	96 % Äthanol	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	Superbenzin	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	10 % Essigsäure	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.

i.O. = in Ordnung, ohne sichtbaren Angriff

- 25 Beispiel 4: 220 Tle des gemäß Beispiel 3 hergestellten Polyesters werden mit 20 Tlen Paraformaldehyd (91 %) und 144 Tlen p-tert. Butylphenol solange bei 110°C gerührt bis eine klare Lösung entstanden ist. Anschließend werden 13 Tle Bisphenol A zugegeben und die Temperatur von 110°C gehalten,
30 bis eine Viskosität von 50 Sekunden (gemessen als 50%ige Lösung in Äthylenglykolmonobutyläther) erreicht ist. Die Säurezahl liegt dabei zwischen 90 und 110 mg KOH/g.

- 100 Tle dieses Kondensationsproduktes werden mit 330 Tlen
35 einer 67%igen Lösung in Wasser/Butanol eines Formaldehydkondensationsproduktes von 2-(4-hydroxyphenyl)-2-(carbäthoxyphenyl)-propan (hergestellt gemäß AT-PS 198 858 aus Bisphe-

- 1 nol A und Monochloressigsäure) bei 95 bis 99°C bis zur Erreichung einer Viskosität von 110 bis 120°C reagiert. Das Produkt wird mit Äthylenglykolmonobutyläther auf einen Festkörpergehalt von 80 % verdünnt. Die Lösung ist nach
- 5 Neutralisation mit Triäthylamin unbegrenzt mit Wasser verdünnbar. Die gemäß den in Beispiel 3 angegebenen Bedingungen erhaltenen Klarlackfilme zeigen ebenfalls die dort gezeigten Resistenzeigenschaften.

10

15

20

25

30

35

1 Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung von nach Neutralisation mit Basen wasserlöslichen phenolharzmodifizierten Polyesterharzbindemitteln, dadurch gekennzeichnet, daß man

(A) ein gegebenenfalls mit trocknenden Ölen modifiziertes Polyesterharz mit einem mittleren Molekulargewicht von über 1500 und 0,3 bis 3 Hydroxyläquivalenten und 0,3 bis 3 Carboxyläquivalenten pro 1000 g Polyesterharz mit

(B) einem ein- oder mehrwertigen Phenol und/oder Alkyl- und/oder Arylphenol und

(C) 0,5 bis 3 Mol eines Aldehyds pro Mol eingesetzter phenolischer Hydroxylgruppen

bei 60 bis 160°C mindestens bis zu einer bei einem pH-Wert zwischen 7 und 9 erzielbaren einwandfreien Wasserlöslichkeit einer mit Triäthylamin oder Ammoniak versetzten Probe reagiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Komponente (A) ein Polyesterharz, welches pro 1000 g je 0,8 bis 2 Hydroxyl- und Carboxyläquivalente aufweist, eingesetzt wird.

3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß man 100 Gew.-Teile des Polyesterharzes (A) mit 0,5 bis 50 Gew.-Tlen eines ein- oder mehrwertigen, gegebenenfalls alkyl- oder arylsubstituierten Phenols umsetzt.

4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß man 100 Gew.-Tle des Polyesterharzes (A) mit 50 bis 1000 Gew.-Tlen einer Phenolcarbonsäure, gegebenenfalls unter Mitverwendung von höchstens 50 Gew.-% ein- oder mehrwertiger Phenole und/oder Alkyl- und/oder Arylphenole, umsetzt.

- 1 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß man anstelle der Phenolcarbonsäuren ganz oder teilweise die entsprechenden Resolcarbonsäuren einsetzt.
- 5 6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man die Reaktion zwischen den Komponenten (A), (B) und (C) bei 100 bis 130°C durchführt.
- 10 7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung der Komponenten (A), (B) und (C) nach vorhergehender partieller oder vollständiger Neutralisation der Carboxylgruppen der Komponente (A) mit organischen Aminen, vorzugsweise tertiären oder sekundären Alkylaminen durchführt.
- 15 8. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man als Aldehyd (C) Formaldehyd einsetzt.
- 20 9. Verwendung der nach den Ansprüchen 1 bis 8 hergestellten Bindemittel in unpigmentierter oder pigmentierter Form in wärmehärtenden, gegebenenfalls nach Neutralisation wasserverdünnbaren Lacken.
- 25 10. Verwendung der nach den Ansprüchen 1 bis 8 hergestellten Bindemittel in Emballagenlacken oder Konservendosenlacken.

30

35



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0062786

Nummer der Anmeldung

EP 82 10 2348

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
D, A	FR-A-2 328 750 (VIANOVA) * Ansprüche 1-6 *	1-10	C 09 D 3/66
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 3)
			C 09 D 3/00 C 08 L 67/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 07-07-1982	
		Prüfer DECOCKER L.	
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			